

Suche podłóża posadzkowe

Gundolf Kr. ger

Tłumaczył Roman Benedykciuk

Suche podłóża posadzkowe są to prefabrykowane elementy, wykonane ze specjalnych płyt gipsowych, przygotowywane do zastosowania w zakładzie producenta lub też bezpośrednio na budowie.

Wskazówki praktyczne

Elementy suchych podłoży posadzkowych

Trzy płyty podłóża posadzkowego, są sklejone ze sobą już przez producenta i zaopatrzone w kilka warstw izolacyjnych grubości 20 lub 30 mm, wykonanych z polistyrenu. Grubość elementów łączących wynosi 45 i 55 mm, wymiary elementów łączących 200 x 60 cm.

Płyty suchych podłoży posadzkowych

Dwie warstwy płyt grubości 12,5 mm, przeznaczonych dla suchych podłoży posadzkowych, sklejone są przy zastosowaniu kleju do podłoży posadzkowych i mocowane klamrami na budowie. Grubość podłóża posadzkowego wynosi 25 mm, wymiary płyt 125 x 90 cm. Tego typu podłóża posadzkowe nadają się także do układania ogrzewania podłogowego, współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_z = 0,14 \text{ W/mK}$.

Literatura

PN-62/B-10144. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne.

Podłóże gipsowe. Aprobaty techniczne (12 numerów) Instytutu Techniki Budowlanej. Katalog 1998, Warszawa.

DIN 18560-1. Estriche im Bauwesen; Begriffe, Allgemeine Anforderungen, Pr.fung (Jasstrychy w budownictwie; pojęcia, wymagania ogólne, badanie.